


Besteller siehe Adreßfeld
Bestellnummer Hr. Schüler
BKW Auftragsnummer 05468



BK Werkstofftechnik-
Prüfstelle für
Werkstoffe GmbH
Arberger Heerstraße 80
28307 Bremen
Telefon (04 21) 4 38 28-0
Telefax (04 21) 4 38 28-18

BK Werkstofftechnik GmbH · Arberger Heerstraße 80 · 28307 Bremen

Behälter KG Bremen
Thalendorststraße 15A
28307 Bremen



Prüfbericht

Seite 1/2

Prüfgegenstand

Pos. Stück Bezeichnung
diverse Behälter,
Pos.-Nr. und Prüfbereiche nach Angaben des Bestellers

Die Zuordnung von Pos.-Nr. zu den Ergebnissen erfolgt
durch Unterlagen des Bestellers.

Prüfauftrag

Spektrometrische Verwechslungsprüfung wie dokumentiert.

Werkstoff/Prüfanforderung

1.4571 / 1.4541 / 1.4301 / 1.4401 / 1.4550 / 1.4435 nach DIN 17440 : 09.96

Spektrometrische Verwechslungsprüfung

Gerätetyp mobiles Spektrometer
Gerät Port II
Referenzprobe 1.4571-61 / 1.4541-61 / 1.4301-12 / 1.4401-61 / 1.4435-12
geprüft Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, Al, Ti, V, Nb, W, Co
nicht geprüft C, P, S, N
Prüfumfang alle im Ergebnis aufgeführten Positionen

Ergebnis

Die identifizierten Werkstoffe der einzelnen Positionen sind auf Seite 2/2 aufgeführt.



Ergebnis

Pos.	Stück	Prüfbereich	identifizierter Werkstoff
1	1	Boden + Mantelfläche innen	1.4571
2	1	Mantelfläche innen (1 Kammer)	1.4301
3	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4571
4	3	Mantelfläche aussen	2 Stck. 1.4301
		dto. der mittlere Behälter	1 Stck. 1.4401 / 1.4404
5	2	Mantelfläche aussen	1.4301
6	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4541
7	1	Mantelfläche aussen	1.4571
8	1	Mantelfläche aussen	1.4301
9	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4401 / 1.4404
10	1	Oberboden aussen	1.4401 / 1.4404
12	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4435 oder 1.4439
13	2	Boden + Mantelfläche aussen	1.4550
15	1	Mantelfläche aussen	1.4301
16	1	Mantelfläche aussen	1.4401 / 1.4404
		Boden aussen	1.4301
17	1	Mantelfläche aussen	1.4435 oder 1.4439
18	1	Mantelfläche aussen	1.4541
		Boden aussen	1.4301
19	1	Boden aussen	1.4401 / 1.4404
20	1	Mantelfläche aussen	1.4301
22	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4571
23	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4571
25	1	Boden + Mantelfläche aussen	1.4401 / 1.4404
26	1	Mantelfläche innen	1.4571

Prüfört: Bremen

Prüfer: S. Hagemann

Prüfung: 04.10.00

Bericht: 12.10.00

Dipl.-Ing.